

Link do produktu: <https://sklep.zywicesarzyna.pl/komplet-epidian-601-utwardzacz-ida-zywica-epoksydowa-o-niskiej-lepkosci-p-19.html>



Komplet Epidian 601 + Utwardzacz IDA - żywica epoksydowa o niskiej lepkości

Cena	102,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	OSZE-004/601/1500KPL
Kod producenta	W1365139934
Producent	Sarzynna

Opis produktu

Epidian 601

Modyfikowana żywica epoksydowa o dość niskiej lepkości, w formie klarownej cieczy o barwie jasnożółtej. Doskonale nadaje się jako syciwo do laminowania ręcznego z użyciem zbrojenia szklanego, karbonowego, itp. oraz do sporządzania szpachlówek i innych kompozycji z wypełniaczami, a także do impregnacji drewna. Może być używany także do klejenia wielu materiałów takich jak drewno, tworzywa sztuczne (za wyjątkiem PP i PE), metale, ceramika, itp. Nie rozpuszcza styropianu. Wraz z utwardzaczem Z1 lub IDA doskonale nadaje się dokonywania napraw laminatu poliestrowo szklanego. Utwardzona kompozycja jest odporna na oleje, smary, rozcieńczone ługi, kwasy i krótkotrwałe działanie temperatury do 80 st. Celcjusza.

Właściwości fizykochemiczne:

- Postać: niskolepka ciecz
- Barwa: jasnożółta do żółtej
- Temperatura wrzenia: ok. 210°C (początek)
- Temperatura zapłonu: 180°C
- Liczba epoksydowa: 0,50-0,55 mol/100g
- Gęstość w 25°C: ok. 1,14 g/cm³
- Lepkość w 25°C: 700 - 1100 mPa s

Kompozycja z utwardzaczami na 100 części wagowych żywicy Epidian 601:

- utwardzacz Z1 - 13 części wagowych, czas żelowania w temp. pokojowej 40 min.
- utwardzacz TFF - 27 części wagowych, czas żelowania w temp. pokojowej 20 min.
- **utwardzacz IDA - 50 części wagowych, czas żelowania w temp. pokojowej 50 min.**
- utwardzacz PAC - 60 do 100 części wagowych.

Pełne wytrzymałość mechaniczna po 7 dniach w temp. pokojowej.

Posiada atest PZH.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Waga: 1,5 kg , 3 kg , 7,5 kg