

Link do produktu: <https://sklep.zywicesarzyna.pl/utwardzacz-deco-k-transparentna-zywica-przeznaczona-do-zastosowan-dekoracyjnych-5kg-p-70.html>



Utwardzacz DECO-K - transparentna żywica przeznaczona do zastosowań dekoracyjnych 5kg

Cena	469,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	OSUT-006/DECO-K/5000
Producent	Sarzyna
Waga [kg]	5
Liczba sztuk w komplecie	1

Opis produktu

Utwardzacz do żywicy Epidian DECO

Epoksydowa kompozycja EPIDIAN®DECO przeznaczona do zastosowań dekoracyjnych takich jak:

- odlewanie transparentnych przedmiotów,
- zalewania przedmiotów w transparentnej żywicy,
- wykonywania dekoracyjnych przedmiotów na bazie drewna i transparentnych lub kolorowych kompozycji żywicznych,
- zalewania „kanionów” w blatach dekoracyjnych,
- wylewania powierzchni blatów drewnianych,

WŁAŚCIWOŚCI:

- Transparentność
- Możliwość uzyskania gładkich dekoracyjnych powierzchni
- Wysoka estetyka powierzchni
- Możliwość barwienia
- Odporność mechaniczna
- Odporność chemiczna
- Wodoszczelność

POWIERZCHNIE PŁASKIE:

Przygotować kompozycję w następujących proporcjach:

EPIDIAN®DECO -100 cz. wag.

UTWARDZACZ DECO -40 cz. wag.

Jednorazowo należy przygotować porcje mieszanki nie większe niż 1 kg.

Czas przydatności do użycia - 10 minut.

Zużycie:

Zużycie żywicy EPIDIAN®DECO z Utwardzaczem DECO przy jednokrotnym nałożeniu wynosi ok. 1,0-1,1 kg/m²/1mm. (jednorazowo nie przekraczać grubości warstwy 0,5cm). PAMIĘTAJ!!! W celu uniknięcia wnikania żywicy w materiał oraz niekontrolowanego wydostawania się pęcherzy powietrza z drewna, materiał należy wcześniej zagruntować.

Do gruntowania stosować EPIDIAN®DECO z Utwardzaczem DECO. Powierzchnię zalewać po utwardzeniu gruntu. Wylaną powłokę pozostawić na 16-24 godzin w temperaturze 20°C. W przypadku, gdy odstęp wykonywania kolejnych warstw będzie większy niż 48 godzin -koniecznie jest zmatowienie, odpylenie i odtłuszczenie warstwy, na którą będzie nakładana kolejna powłoka.

KANIONY:

Do wykonywania tak zwanych kanionów należy przygotować kompozycję w następujących proporcjach:

EPIDIAN®DECO -100 cz. wag.

UTWARDZACZ DECO-K -30 cz. wag.

Zużycie:

Zużycie żywicy EPIDIAN®DECO z Utwardzaczem DECO-K przy jednokrotnym nałożeniu wynosi ok. 1,0-1,1 kg/m²/1mm. Zaleca się wykonywać jednorazowo kaniony o maksymalnych wymiarach 9 cm x 4cm x 100cm (szerokość-wysokość- długość).

PAMIĘTAJ!!! W celu zminimalizowania wydostawania się powietrza z drzewa (gazowania) drewno wcześniej należy zagruntować. Do gruntowania stosować EPIDIAN®DECO z Utwardzaczem DECO.

Przed wypełnieniem przestrzeni kanionu należy upewnić się czy grunt się utwardził (nie lepi się), całość wypoziomować i uszczelnić na łączeniach. Po zalaniu kanionu odpowietrzyć masę stosując strumień gorącego powietrza z opalarki elektrycznej. Odpowietrzanie przeprowadzić tuż po zalaniu kanionu i powtórzyć po około 10 minutach. Proces utwardzania trwa 48 godzin w temp. 20°C. W trakcie utwardzania zalanej powierzchni unikać zapylenia, przeciągów, zawilgocenia, wietrzenia - czynniki te mają znaczący wpływ na efekt końcowy.

Posiada atest PZH.